

## ESTRATIFICADOS

## MADERA

### GENERALIDADES

Estratificado aislante laminado para aplicaciones eléctricas, fabricada mediante capas de chapa de haya unidas entre si bajo una presión y temperatura controladas usando como adhesivo una sintética y termoestable resina.

**Tipo:** BP27, BP29, BP22

**Clase Térmica:** E (120°C)

**Formatos:**

- Longitudes 2000 y 1000mm.
- Espesor a partir de 2 mm.
- Otros formatos bajo pedido.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ficha técnica disponible bajo solicitud.